



Holzmerkmale / Produktionsfehler		Seite	A-Sortierung	A/B-Sortierung	B-Sortierung
Äste	gesunde, fest und teilweiseverwachsene Äste; auch mit Risse	SS	nicht zulässig	zulässig: $\leq 2$ St./1m; Risse B $\leq 1$ mm; $\varnothing \leq 35$ mm	zulässig: $\leq 6$ St./1m; Risse B $\leq 1,5$ mm; $\varnothing \leq 40$ mm
		RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig
	gesunde, nicht eingewachsene Äste, auch mit Risse	SS	nicht zulässig	zulässig: $\leq 2$ St./1m; Risse B $\leq 1$ mm; $\varnothing \leq 20$ mm	zulässig: $\leq 10$ St./pro Brett; Risse B $\leq 1$ mm; $\varnothing \leq 20$ mm
		RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig
	schwarze und schwarzumrandete Äste; auch mit Risse auch nicht eingewachsene	SS	nicht zulässig	Zulässig ohne Risse $\varnothing \leq 20$ mm; $\leq 2$ St./1m	Zulässig ohne Risse $\varnothing \leq 20$ mm; $\leq 8$ St. Pro Brett
		RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig
ausgefallene, lose Äste	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
	RS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig H $\leq 5$ mm; 1 St. Pro Brett
Risse	nicht durchgehende	SS	zulässig auf der Oberfläche: B $\leq 0,5$ mm; L $\leq 1/5$ der Fläche; Zulässig am Hirnholz: B $\leq 0,5$ mm; L $\leq 20$ mm	zulässig auf der Oberfläche: B $\leq 0,5$ mm; L $\leq 1/5$ der Fläche; zulässig am Hirnholz: B $\leq 0,5$ mm; L $\leq 20$ mm	zulässig auf der Oberfläche: B $\leq 1$ mm; L $\leq 1/5$ der Fläche; Zulässig am Hirnholz: B $\leq 0,5$ mm; L $\leq 100$ mm
		RS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
	durchgehende	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
		RS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Harzflächen/ Harzstreifen	SS	nicht zulässig	zulässig	zulässig	
	RS	zulässig	zulässig	zulässig	
Harzgallen	SS	nicht zulässig	zulässig B $\leq 2$ mm, L $\leq 50$ mm	zulässig B $\leq 5$ mm, L $\leq 100$ mm	
	RS	zulässig	zulässig	zulässig	
Kernröhre	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	
	RS	zulässig	zulässig	zulässig	
Verfärbungen/ Bläue	SS	nicht zulässig	zulässig $\leq 10\%$ des Bretter	zulässig	
	RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig $\leq 30\%$ des Bretter	
Sprießen	SS	nicht zulässig	zulässig 3 x 50 mm; $\leq 2$ St. Pro Brett	zulässig	
	RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig	
Baumkante	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
	RS	nicht zulässig	zulässig	zulässig	
Bearbeitungsfehler	Aufrauungen, Defekte und andere Hobelfehler	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
		RS	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig
Verformungen	Krümmungen Drehungen	SS	nicht zulässig	nicht zulässig	Soweit das Verlegen gewährleistet wird
		RS	nicht zulässig	nicht zulässig	